VAN BETON

MINERAL PRIMER

Productinformatieblad (Versie 01.1)

Omschrijving

Watergedragen dispersie impregneer- en hechtgrond.

Bijzondere eigenschappen

Goed penetrerend en vullend vermogen, prettige verwerking en snelle droging, verhoogt de dekkracht van de opvolgende laag muurverf sterk.

Toepassing

Geschikt voor sterk zuigende ondergronden zoals stucwerk of gipsplaten die met Mineral Paint moeten worden behandeld. Toepasbaar voor:

- Binnen en buiten toepassingen
- Sterk zuigende ondergronden

Basisgegevens

Bepaald bij 20°C en 60% RV

Eigenschap	Waarde
Bindmiddel	dispersie bindmiddel
Pigment	titaandioxide en diverse vulstoffen

Eigenschap	Waarde
Viscositeit	ca. 1 Poise (I.C.I. Rotothinner)
Glans	mat
Kleur	wit
Soortelijk gewicht	ca. 1,03 g/cm³
Vaste-stofgehalte	33 gewicht%
Droogtijd	stofdroog na ca. 30 minuten overschilderbaar na ca. 3 - 4 uur *e.e.a. afhankelijk van de ondergrond en aangebrachte laagdikte*

Applicatiegegevens

Onderdeel	Specificatie / Instructie
Verwerking	Met roller, kwast en luchtspuit. Bij sterk zuigende ondergrond nat in nat tweemaal aanbrengen. Van bovenaf beginnen. Niet verwerken beneden 5°C. Kan onverdund aangebracht worden.
Ondergrond	Sterk zuigende ondergronden (schoon, droog en vetvrij) die met Mineral Paint moeten worden behandeld.

Onderdeel	Specificatie / Instructie
Geadviseerde laagdikte	droog: 0-35 micrometer nat: 0-100 micrometer
Theoretisch rendement	ca. 5 - 12 m²/ltr, sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verwerkingscondities	verwerkingstemperatuur: 3 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning & Reiniging	Verdunning niet nodig. Reiniging gereedschap met water.

Overige gegevens

Eigenschap	Waarde
Dekking / Vulling	Goed
Stabiliteit/opslag	In onaangebroken verpakking min. ½ jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan. Lichte sedimentatie van bindmiddel kan na opslag ontstaan. Voor verwerking goed handmatig roeren of emmer machinaal schudden.
Verpakking	kunststof emmers van 1, 2,5 - 5 en 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg voor veiligheidsinformatie en de bijbehorende voorzorgsmaatregelen altijd het productveiligheidsblad. Bij het gebruik van dit product moeten de geldende nationale voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu in acht worden genomen.

- **ARBO-categorie:** A – bevat geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid oplosmiddelen. Geschikt voor professioneel gebruik binnenshuis volgens de geldende ARBO-richtlijnen.
- **Europese verfrichtlijn 2004/42/EG, bijlage II:** subcategorie h, hechtprimers. Type WG. Het maximale VOS-gehalte bedraagt 30 gram per liter. Fase II, van toepassing vanaf 1 januari 2010.
- **Conservering EU 2018/1480:** geen labeling vereist (> 01/05/2020 regulation).
- **Emmerverpakkingen:** de emmers die Van Beton gebruikt, zijn volledig vervaardigd uit 100% gerecycled materiaal.
- **Duurzame energie:** 70% van de elektriciteit die tijdens het productieproces wordt gebruikt, is afkomstig van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen.

Disclaimer

De informatie in dit productinformatieblad is gebaseerd op de gegevens die op het moment van opstellen beschikbaar zijn. Deze informatie kan worden aangevuld of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel wij de informatie zo zorgvuldig en volledig mogelijk proberen weer te geven, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of het product geschikt is voor de betreffende ondergrond, omstandigheden en toepassing. Wij adviseren daarom altijd om vooraf te controleren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing en om de verwerkingsinstructies te volgen.



Contactgegevens

Van Beton

Schepnetstraat 3B

1446AL Purmerend

Telefoon: 0299-679773

E-mail: info@vanbeton.nl

Website: www.vanbeton.nl