VAN BETON

COATING 1K

Productinformatieblad (Versie 01.1)

Omschrijving

Een vernis voor binnen op basis van een gemodificeerde polyurethaan die de ondergrond een volle uitstraling geeft.

Bijzondere eigenschappen

Niet vergelend, krasvast, zeer goed reinigbaar, zeer goed afwasbaar.

Toepassing

Geschikt als afwerking over Mineral Paint op onder andere:

- Toiletwanden
- Badkamerwanden
- Overige wanden die niet zwaar worden belast, zoals in de woonkamer of hal

Mineral Paint hoeft op reguliere wanden niet standaard te worden voorzien van een coating. Wanneer extra bescherming gewenst is, kan een coating worden aangebracht. Voor wanden in de badkamer en het toilet adviseren wij wel om Coating 1K als extra beschermlaag aan te brengen.

Voor oppervlakken die zwaar worden belast of intensief worden gebruikt, adviseren wij Coating 2K toe te passen.

Basisgegevens

Bepaald bij 23°C en 65% RV

Eigenschap	Waarde
Bindmiddel	waterverdunbare gemodificeerde polyurethaan
Viscositeit	60 - 80 sec. Din cup-4
Glans	mat / subtiel glanzend
Kleur	transparant
Soortelijk gewicht	ca. 1,05 g/cm³
Vaste-stofgehalte	50 gewicht%
Droogtijd	stofdroog na ca. 30 minuten kleefvrij na ca. 1-2 uur overschilderbaar na ca. 4 - 5 uur volledig doorgehard na 7 dagen droging (chemisch belastbaar). *Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid worden de bovengenoemde drogingstijden verlengd.*

Applicatiegegevens

Onderdeel	Specificatie / Instructie
Voorbereiding & Verfsysteem	Voor gebruik zorgvuldig omroeren. De ondergrond goed stof- en vetvrij maken; geen kleefdoekjes gebruiken. Oude loszittende lagen goed verwijderen. Tijdens pauzes het gereedschap in de verf laten staan om aandroging te voorkomen.
Verwerking	Met blokkwast. De coating goed verdelen.
Theoretisch rendement	12 m² / ltr
Verwerkingscondities	verwerkingstemperatuur: 10 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 75%
Verdunning & Reiniging	Verdunning niet nodig. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water, eventueel met toevoeging van afwasmiddel.

Overige gegevens

Eigenschap	Waarde
Stabiliteit/opslag	In goed gesloten originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Lichte ontmenging na opslag mogelijk, opschudden of goed

Eigenschap	Waarde
	oproeren is vereist.
Verpakking	1 en 2,5 ltr.
Belangrijke opmerkingen	• Bij gebruik op horizontale vlakken zorgen voor afschot zodat er geen water op blijft staan. • Om een zo mat mogelijk resultaat te krijgen dient de laatste laag zo dun mogelijk te worden aangebracht. • **LET OP:** Bij donkere kleuren kan bij het aanbrengen van te dikke en/of onregelmatige lagen een witte waas ontstaan. Dit risico bestaat ook bij het aanbrengen met een roller.

Veiligheidsvoorschriften & Milieu

Raadpleeg voor informatie over veiligheid en de juiste voorzorgsmaatregelen het productveiligheidsblad. Bij het gebruik van dit product moeten de geldende nationale voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu worden nageleefd.

- ARBO-categorie: A – bevat geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid oplosmiddel en voldoet voor professioneel gebruik binnenshuis aan de ARBO-richtlijnen.
- Europese verfrichtlijn 2004/42/EG, bijlage II: subcategorie A/e. Type WG. Maximaal 130 gram VOS per liter. Fase II, van toepassing vanaf 1 januari 2010.
- Groene stroom: 70% van de elektriciteit die voor het productieproces wordt gebruikt, is afkomstig van zonnepanelen.

Disclaimer

De informatie in dit productinformatieblad is gebaseerd op de gegevens die op het moment van opstellen beschikbaar zijn. Deze informatie kan worden aangevuld of gewijzigd zonder

voorafgaande kennisgeving.

Hoewel wij de informatie zo zorgvuldig en volledig mogelijk proberen weer te geven, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of het product geschikt is voor de betreffende ondergrond, omstandigheden en toepassing. Wij adviseren daarom altijd om vooraf te controleren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing en om de verwerkingsinstructies te volgen.

Contactgegevens

Van Beton

Schepnetstraat 3B

1446AL Purmerend

Telefoon: 0299-679773

E-mail: info@vanbeton.nl

Website: www.vanbeton.nl

