

Technische Datasheet Coating 2K

VAN BETON

De 2K Coating is een slijtvaste toplaag, speciaal ontwikkeld voor oppervlakken die zijn behandeld met onze Mineral Paint. Ideaal voor intensief gebruikte zones zoals keukenbladen, trappen en tafels.



Toepassingsmogelijkheden:

Geschikt om aan te brengen over onze Mineral Paint.

Aanbreng instructies:

Aan te brengen in 2 lagen met een microvezel roller.

Stap 1: Schud Comp A goed door. Weeg vervolgens met een keukenweegschaal de juiste hoeveelheid Comp A en Comp B af, elk apart in een maatbeker.

Stap 2: Voeg Comp B toe aan Comp A en meng het geheel zorgvuldig met een roerstaaf. Let op: meng alleen wat je op korte termijn gaat gebruiken. Meng nooit de volledige kilo in één keer — het product wordt dan hard en onbruikbaar.

Stap 3: Breng de eerste laag aan met een microvezel roller. Laat deze minimaal 2 uur drogen.

Stap 4: Breng de tweede laag aan binnen 12 uur na de eerste. Gebruik opnieuw een microvezel roller. Is er meer dan 12 uur verstreken? Schuur dan de eerste laag licht op en maak het oppervlak stofvrij voor je verdergaat.

Uitharding: De coating is na 7 dagen volledig uitgehard en optimaal bestand tegen belasting en chemicaliën.

Droogtijd:

Minimaal 2 uur (2e laag aanbrengen binnen 12 uur)
Volledig uitgehard na 7 dagen.

Binnen/Buiten:

Binnen.

Verwerkingstemperatuur:

10 - 25°C.

Houdbaarheid:

Tegen vorst beschermen. Koel en droog opslaan. Maximaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende en originele verpakking te rekenen vanaf productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Verpakking:

Verkrijgbaar in 1KG (2 componenten)

Afwerking: Mat

Verpakking: 1KG (2 componenten)

Verbruik: ca. 60-80 g/m² per laag.

1 laag / 1 m²:

– Comp A: 58,3 g × het aantal m² = aantal gram Comp A dat je nodig hebt

– Comp B: 11,7 g × het aantal m² = aantal gram Comp B dat je nodig hebt

Meng verhouding: 10/2 (+10% water optioneel)
